

SCHEDA TECNICA IMPASTO "COTTOFORTE"

Codici Prodotto	Stato fisico
ACF 55	Impasto rosso plastico per tornio e trafilatura
ACF 60	Impasto rosso plastico per pressa e mezza pressa

Descrizione Prodotto

Cottoforte rosso
Impasto adatto per stoviglie

Caratteristiche Tecniche

	T =1020°C	Unità di misura
Tenacità in crudo	150	Kg/cm ²
Resistenza alla flessione in cotto	380-420	Kg/cm ²
Ritiro in cotto	4-6	%
Perdita alla calcinazione	13-14	%
Assorbimento acqua	13-14	%
Coeff. di dilatazione lineare	73-77	x 10 ⁻⁷

Indicazioni di Impiego

Temperatura di cottura biscotto	980°C
Temperatura di cottura vetrato	1020-1040°C
Cristallina consigliata	CLA.108 - CLA.94
Smalto bianco consigliato	SLA.803 - SLA.761

N.B. : Raccomandiamo di effettuare sempre delle prove preliminari prima della produzione in quanto non risponderemo del materiale accidentalmente danneggiato.

Per qualsiasi altra informazione tecnica sui prodotti, fare riferimento alle schede di sicurezza relative

I dati tecnici riportati sono relativi a controlli interni di laboratorio

