

SCHEDA TECNICA IMPASTO CHIARO "SAMMINIATELLO"

Codici Prodotto	Stato fisico
AFD 80	Impasto arancione chiaro per tornio e trafila
AFD 85	Impasto arancione chiaro per pressa e mezza pressa

Descrizione Prodotto

Impasto arancione chiaro per uso artistico

Caratteristiche Tecniche

	T =980°C	Unità di misura
Tenacità in crudo	130-150	Kg/cm2
Resistenza alla flessione in cotto	330-380	Kg/cm2
Ritiro in cotto	5-6	%
Perdita alla calcinazione	14-16	%
Assorbimento acqua	15-17	%
Coeff. di dilatazione lineare	76-80	x 10-7

Indicazioni di Impiego

Temperatura di cottura biscotto	980°C
Temperatura di cottura vetrato	920-960°C
Cristallina consigliata	CLA.3 - CLA.84
Smalto bianco consigliato	SLA.3 - SLA.761

N.B. : Raccomandiamo di effettuare sempre delle prove preliminari prima della produzione in quanto non risponderemo del materiale accidentalmente danneggiato.

Per qualsiasi altra informazione tecnica sui prodotti, fare riferimento alle schede di sicurezza relative

I dati tecnici riportati sono relativi a controlli interni di laboratorio

