

SCHEDA TECNICA IMPASTO "GALESTRO"

Codici Prodotto	Stato fisico
AFD 109-110	Impasto "Galestro" plastico per calco, tornio e pressa
AFD 111	Impasto "Galestro" Etrusco plastico per tornio e pressa
AFD 112	Impasto "Galestro" Verde plastico per tornio e pressa
AFD 113	Impasto "Galestro" Rosso Siena plastico per tornio e pressa
AFD 120	Impasto "Galestro" Grigio Pietra
AFD 150	Impasto "Fiorentino"

Descrizione Prodotto

Impasto tipico denominato "Galestro" antigelivo, adatto per oggettistica anche di grandi dimensioni
È opportuno bagnare i pezzi per limitare il problema calcinelli

Caratteristiche Tecniche

	T =980°C	Unità di misura
Tenacità in crudo	80-90	Kg/cm2
Resistenza alla flessione in cotto	260-280	Kg/cm2
Ritiro in cotto	7-8	%
Perdita alla calcinazione	8-10	%
Assorbimento acqua	8-11	%
Coeff. di dilatazione lineare	74-78	x 10-7

Indicazioni di Impiego

Temperatura di cottura biscotto	980°C
Temperatura di cottura vetrato	-
Cristallina consigliata	-
Smalto bianco consigliato	-

N.B. : Raccomandiamo di effettuare sempre delle prove preliminari prima della produzione in quanto non risponderemo del materiale accidentalmente danneggiato.

Per qualsiasi altra informazione tecnica sui prodotti, fare riferimento alle schede di sicurezza relative

I dati tecnici riportati sono relativi a controlli interni di laboratorio

