

## SCHEDA TECNICA IMPASTO STONEWARE

<b>Codici Prodotto</b>	<b>Stato fisico</b>
<b>TBS 1</b>	Impasto plastico

### Descrizione Prodotto

Terraglia feldspato calcarea con caratteristiche di forte resilienza in cotto  
Impasto adatto per stoviglie da tavola e da forno

### Caratteristiche Tecniche

	<b>T =1060°C</b>	<b>Unità di misura</b>
<b>Tenacità in crudo</b>	50-60	Kg/cm2
<b>Resistenza alla flessione in cotto</b>	450-550	Kg/cm2
<b>Ritiro in cotto</b>	5,5-6,5	%
<b>Perdita alla calcinazione</b>	10-11	%
<b>Assorbimento acqua</b>	8-12	%
<b>Coeff. di dilatazione lineare</b>	69-72	x 10 <sup>-7</sup>

### Indicazioni di Impiego

<b>Temperatura di cottura biscotto</b>	980-1000°C
<b>Temperatura di cottura vetrato</b>	1060-1080°C
<b>Cristallina consigliata</b>	CLA.51 – CLA.108
<b>Smalto bianco consigliato</b>	SLA.631 - SLA.803

N.B. : Raccomandiamo di effettuare sempre delle prove preliminari prima della produzione in quanto non risponderemo del materiale accidentalmente danneggiato.

Per qualsiasi altra informazione tecnica sui prodotti, fare riferimento alle schede di sicurezza relative

I dati tecnici riportati sono relativi a controlli interni di laboratorio

